

# TOLLENS

**Hijos de C. V. Otero, S. L.**

## BARNIZ ALTA RESISTENCIA BRILLANTE

Barniz con resinas alquídicas de poliuretano que proporciona una gran resistencia a golpes, rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad.



ART. 8511

Acabado que resalta el veteado de la madera. Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos, puertas y ventanas en interior y exterior bajo techo.

### PROPIEDADES

Interior / Exterior cubierto

Con poliuretano

Flexible

### COMPOSICIÓN

Vehículo: Resinas alquídicas uretanadas.

Pigmentos: Micropigmentos transparentes sólidos a la luz.

Disolvente: Hidrocarburos alifáticos.

### CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0,91 ± 0,05 Kg/L.

Viscosidad: COPA FORD 4: 120 ± 10"

Contenidos en sólidos: 61 ± 2 %

Rendimiento: 14-16 m<sup>2</sup>/L/mano (aproximado y según soporte).

Secado: 5-6 horas. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente. / Repintado: 12-24 horas.

COV: Cat.A/e límite 2010: 400 g/L. Cont. máx. COV: 400 g/L.

### CERTIFICACIONES

EUROCLASES – REACCIÓN AL FUEGO: B-s1, d0

## PRESENTACIÓN

Colores: Incoloro y 15 colores tono madera y 30 colores decoración.

Tintometría: Colorbox Decoración. Base TR.

Aspecto: Brillante.

Envases: Incoloro: 250 ml, 750 ml y 4 L. Formato 250 ml no tintométrico. Colores: 750 ml y 4 L.

REF.	NOMBRE
5945003003	BOTE 250ML.BARNIZ INCOLORO BR.
5945003007	BOTE 750ML.BARNIZ INCOLORO BR.
5945501003	BOTE 250ML.BARNIZ PINO NORDICO
5945501007	BOTE 750ML.BARNIZ PINO NORDICO
5945502007	BOTE 750ML.BARNIZ ROBLE EUROPE
5945503003	BOTE 250ML.BARNIZ TECA DE JAVA
5945503007	BOTE 750ML.BARNIZ TECA DE JAVA
5945504003	BOTE 250ML.BARNIZ CASTAÑO NORT
5945504007	BOTE 750ML.BARNIZ CASTAÑO NORT
5945505007	BOTE 750ML BARNIZ NOGAL CANADA
5945506007	BOTE 750ML.BARNIZ CAOBA CLASIC
5945507003	BOTE 250ML.BARNIZ WENGUE TROPI
5945507007	BOTE 750ML.BAZNIZ WENGUE TROPI

## MODO DE EMPLEO

Condiciones amb.:	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
Nº capas:	2 capas. El color de la sup. y tipo de madera condiciona el color final obtenido
Herramientas:	Brocha / Rodillo / Pistola
Imprimación:	Xilodex Fondo al Disolvente (Art. 8574 ) para una eficaz protección frente a insectos y hongos.
Aplicación:	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar las capas de barniz, lijando entre capas una vez seco y eliminando el polvillo resultante.
Dilución:	Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con disolvente sintético hasta conseguir la viscosidad adecuada.
Limpieza:	Disolvente para sintéticos.